

Technisches Datenblatt

Linatex®	Härte [Shore A]:	38 +/- 5
(Naturgummi)	Dichte [g/cm³]:	0,97
	Reißfestigkeit (N/mm²):	44
	Reißdehnung (%):	800
	Rote hochwertige Naturkautschukplatte (95 % Naturgummi) mit ausgezeichneten Verschleißeigenschaften.	
	Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
	Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
	Ölbeständigkeit:	nicht beständig
	Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
	Säurenbeständigkeit:	bedingt beständig
	Laugen:	beständig
	Verschleißfestigkeit:	sehr gut Naßabrieb: 108 % Trockenabrieb: 45 %
	Einsatztemperatur:	- 40°C + 70°C