

Technisches Datenblatt

Weich-PVC	Härte [Shore A]:	80 +/- 5
	Dichte [g/cm ³]:	1,26
	Zugfestigkeit (N/mm ²):	10-25
	Reißdehnung (%):	170-400 %
	Anwendungsgebiete:	Pendeltürfolie, Isolation, durchsichtige Abdichtungen, usw.
	Ozonbeständigkeit:	bedingt beständig
	Witterungsbeständigkeit:	Gut
	Ölbeständigkeit:	ungeeignet
	Benzinbeständigkeit:	ungeeignet
	Säurenbeständigkeit:	bedingt beständig
	Laugen:	Gut
	Verschleißfestigkeit:	bedingt geeignet
	Einsatztemperatur:	- 10°C + 90°C
	Sonstige Eigenschaften:	recyclebar, nimmt kaum Wasser auf, selbstverlöschend, gering wärmeleitfähig