

Neoprene (CR / SBR)

Härte:	50° und 65°Shore +/- 5 (Standard) auch mit 1 oder 2 Einlagen erhältlich
Farbe:	schwarz
Dichte:	1,27 - 1,4 g/cm ³
Reißdehnung:	200 - 400 %
Temperaturbereich:	- 30 °C bis + 70 °C
Eigenschaften:	Hohe mechanische Werte, gut flammenwidrig, mäßig bis hohe Gasdurchlässigkeit
Beständigkeit, allgemein:	gut bei Alterung, Chemikalien bedingt bei Öl, Säure und Ozon, ungeeignet bei Benzin
Anwendungsgebiete:	Dichtungen, Schläuche, Auskleidung, usw.

Neoprene (NEO) 63, schwarz

Breite (mm)	Stärke (mm)	Meter pro Rolle	Artikelnummer	Einlage
1.200	0,8	10	200563000008	-
	1,0	10	200563000010	-
	1,5	10	2005630X0015	1
	2,0	10	2005630X0020	1
	2,5	10	2005630X0025	1
	3,0	10	2005630X0030	1 o. 2
	4,0	10	2005630X0040	1 o. 2
	5,0	10	2005630X0050	1 o. 2
	6,0	10	2005630X0060	1 o. 2
	8,0	5	2005630X0080	1 o. 2
1.500	10,0	5	2005630X0100	2
	12,0	1	200563000120	-
	15,0	1	200563000150	-
	20,0	1	200563000200	-
	25,0	1	200563000250	-
	30,0	1	200563000300	-
	35,0	1	200563000350	-
	40,0	1	200563000400	-
	50,0	1	200563000500	-

Neoprene (NEO) 50, schwarz ohne Einlage

Breite (mm)	Stärke (mm)	Meter pro Rolle	Artikelnummer	Einlage
1.200	1,0	20	200550000010	-
	1,5	20	200550000015	-
	2,0	20	200550000020	-
	2,5	10	200550000025	-
	3,0	10	200550000030	-
	4,0	10	200550000040	-
	5,0	10	200550000050	-
	6,0	10	200550000060	-
	8,0	5	200550000080	-
	10,0	5	200550000100	-
	12,0	2	200550000120	-
	15,0	2	200550000150	-
20,0	2	200550000200	-	

An Stelle von **X** bitte gewünschte Einlagenanzahl einfügen!

0 = keine Einlage, **1** = eine Einlage, **2** = zwei Einlagen

Andere Stärken, Formate und Zuschnitt auf Anfrage!