

Technisches Datenblatt

Moosgummi	Beschreibung:	Produkte entweder mit offener, geschlossener oder gemischter Zellstruktur. Die Zellen sind viel kleiner als bei Schwammgummi.
	Zusammensetzungen:	Moosgummi EPDM
	Einsatztemperaturen:	- 40 bis + 120°C
	Farbe:	dunkelgrau
	Raumgewicht:	550 kg/m ³
	Ölbeständigkeit:	nicht empfohlen
	Benzinbeständigkeit:	nicht empfohlen
	Säurebeständigkeit:	bedingt
	Laugebeständigkeit:	bedingt
	Ozonbeständigkeit:	gut
	Shore-Härte	15° ShA +/- 5